

คุณสมบัติ	: ทีโอเอ 110 สกิม โคล์ท สมูท (TOA 110 Skim Coat Smooth) เป็นปูนฉาบบางสำเร็จรูป สามารถฉาบบางได้ 0.3 – 2 มิลลิเมตร ใช้สำหรับฉาบตกแต่งผิวคอนกรีต รอยแนวตะเข็บจากการถอดแบบของคอนกรีต สามารถใช้ปิดรอยแยก รอยแตกขยายงา อุดรูพรุนตามด รูโพรงอากาศ ทำให้พื้นผิวหลังจากฉาบแล้วดูเรียบเนียนขึ้น
การใช้งาน	: ใช้ฉาบแต่งผิวโครงสร้างคอนกรีต แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป งานฉาบปูนฉาบทั่วไป งานผนัง และท้องพื้นงานแต่งเสาเหลี่ยม เสากลม
คุณสมบัติ	: ทีโอเอ 110 สกิม โคล์ท สมูทมีคุณสมบัติดังนี้คือ <ul style="list-style-type: none"><li>- ฉาบแต่งบางปิดรอยแตกขยายงา รูพรุนตามด ผิวเปิดทราย รอยตะเข็บแบบเพื่อผิวเรียบเนียน</li><li>- ฉาบสิ้น ง่าย ไม่เปลืองแรง</li><li>- ยึดเกาะกับพื้นผิวและสีกับหน้าได้ดี</li><li>- ประหยัดสีที่ใช้ในการทา</li><li>- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน</li></ul>
ข้อมูลทางเทคนิค	: ทีโอเอ 110 สกิม โคล์ท สมูท ลักษณะเป็นผง มีสีให้เลือกคือ สีขาวและสีเทา
คุณสมบัติ	: ทีโอเอ 110 สกิม โคล์ท สมูท
ระยะเวลาการบ่มตัว (ไวแคต) *	: 5 ชั่วโมง
- ระยะเวลาเริ่มก่อตัว (Initial Set)	: 8 ชั่วโมง
- ระยะเวลาการก่อตัวสมบูรณ์ (Final Set)	: > 6 Mpa
การยึดเกาะ (28 วัน) ASTM C882 *	: > 10 Mpa
การรับแรงอัด (28 วัน) ASTM C109 *	
*ค่าที่ได้เป็นค่าเฉลี่ยจากการทดสอบในห้องทดลองเท่านั้น	
ระบบการใช้งาน	
การเตรียมพื้นผิว	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรณีพื้นผิวปูนใหม่ ควรทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 สัปดาห์</li><li>- พื้นผิวที่จะฉาบด้วยทีโอเอ 110 สกิม โคล์ท สมูทจะต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ สี คราบไขมันต่างๆ</li><li>- กรณีพื้นผิวปูนเก่ามีสภาพหลุดล่อน ร่วนเป็นขุย แนะนำให้ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่าทีโอเอก่อน เพื่อเสริมการยึดเกาะของพื้นผิว</li><li>- ให้สกัดหรือเจียรขอบตะเข็บที่เกิดจากการถอดแบบสันนูนที่หนาเกินไปออก</li><li>- ในกรณีที่พื้นผิวมีรอยแตกกว้างขนาดใหญ่หรือหลุมลึก แนะนำให้ซ่อมก่อน</li><li>- พรมน้ำบริเวณที่จะฉาบให้หมาดๆ ก่อนเริ่มงานฉาบ</li></ul>
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"><li>- ผสม ทีโอเอ 110 สกิม โคล์ท สมูท 20 กิโลกรัม (1 ถุง) กับน้ำสะอาด 8.5 – 9.5 ลิตร หรือให้มีความข้นเหลวพอเหมาะ ปั่นด้วยสว่านรอบต่ำผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน</li><li>- ใช้กรียงเหล็กฉาบให้บางและสม่ำเสมอตามต้องการ สามารถฉาบต่อครั้งในความหนาได้ตั้งแต่ 0.3 – 1 มิลลิเมตร</li><li>- หากต้องการเพิ่มความหนาพื้นผิว ให้ฉาบซ้ำอีกครั้ง โดยทิ้งชั้นแรกให้แห้งประมาณ 1 – 2 ชั่วโมงก่อนฉาบชั้นถัดไป</li><li>- ควรทิ้งให้พื้นผิวปูนฉาบบางแห้งประมาณ 4 – 6 ชั่วโมง แล้วจึงใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งได้ตามต้องการ เพื่อให้ได้พื้นผิวที่เรียบเนียนยิ่งขึ้น</li><li>- ทิ้งไว้ให้แห้ง 3 - 7 วัน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ก่อนทำการทาสีตามระบบต่อไป</li></ul>

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	<ul style="list-style-type: none"><li>- หลังจากผสมปูนแล้วต้องใช้งานให้หมดภายใน 40 – 60 นาที</li><li>- ไม่ควรทำงานในที่ร้อน เช่น กลางแดดจัด เพราะวัสดุจะแห้งเร็วเกินไปทำให้ทำงานไม่ทัน และอาจเกิดรอยแตกร้าวเล็กๆได้</li><li>- ไม่เหมาะสำหรับนำไปฉาบหนาในครั้งเดียว</li><li>- ห้ามใช้ฉาบในบริเวณที่ต้องแช่น้ำตลอดเวลา</li><li>- ไม่เหมาะกับรอยแตกร้าวที่ยังไม่หยุด คือรอยร้าวกว้างขึ้น และยาวขึ้นเรื่อยๆ หรือรอยต่อโครงสร้างที่มีการเคลื่อนตัว</li><li>- ไม่สามารถฉาบปูน หรือติดกระเบื้องด้วยกาวติดกระเบื้องบนผิวของ ทีโอเอ 110 สกิม ไลค์ สมุก ได้ ถ้าต้องการใช้ ให้ลอกผิว ทีโอเอ 110 สกิม ไลค์ สมุกออกก่อน</li><li>- ใช้เพื่องานแต่งผิวผนังหรือฝ้าเท่านั้น ไม่เหมาะกับงานพื้น</li><li>- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ , หน้ากากกันฝุ่น , แว่นตา กรณีเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้ง และรีบปรึกษาแพทย์</li><li>- ล้างเครื่องมือด้วยน้ำหลังการใช้งาน ก่อนที่วัสดุจะแห้ง</li></ul>
ปริมาณการใช้งาน	: 1.0 – 1.2 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1.0 ตารางเมตรต่อความหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร
การเก็บรักษา สภาวะการเก็บรักษา อายุของผลิตภัณฑ์	: ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่มีความชื้น และอุณหภูมิที่ไม่สูงจนเกินไป เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม : ผลิตภัณฑ์มีอายุ 1 ปี นับจากวันผลิต ในภาชนะที่ยังไม่เปิดและเก็บในที่แห้ง
ขนาดบรรจุ	: 20 กิโลกรัม/ถุง
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก และพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังหรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า