

**สีย้อมไม้ วูดเทค อะควา ชนิดใสเงา(AC-301)****คุณลักษณะ**

สีย้อมไม้ วูดเทค อะควา รักษาเนื้อไม้ เทคโนโลยีจากการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะ สำหรับงานไม้พื้นทั้งภายในและภายนอก และภายใน เพื่อปกป้องรักษาไม้ให้สวยงาม ทนทาน ท้าแดด ท้าฝน ให้ไม้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานด้วยคุณสมบัติที่เหนือชั้น เนื้อสีโปร่งแสงชนิดเงาให้สีสวยเนียนเสมอกัน และยังช่วยคลายไม้ให้สวยงามเป็นธรรมชาติ

คุณสมบัติการใช้งาน

เหมาะ สำหรับงานไม้พื้นทั้งภายในและภายนอกทุกชนิด เช่น พื้นไม้ระเบียง พื้นไม้รอบสระว่ายน้ำ พื้นของบ้าน ฯ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทสี	สีย้อมไม้อะคริลิก
เจดสี	ตามแค็ตตาล็อก
ลักษณะฟิล์มสี	ใส-เงา
ความถ่วงจำเพาะ	1.033-1.037g/cm ³
ปริมาตรเนื้อสีโดยน้ำหนัก	34-37%
ระยะเวลาการแห้งผิว	1 ชั่วโมง
ระยะเวลาการแห้งทาหีบได้	2 ชั่วโมง
ระยะเวลาการแห้งใช้งานได้	72 ชั่วโมง
การปกคลุมพื้นผิว	50 ตารางเมตร/ 1 แกลลอน /1 เทียว (ขนาดบรรจุ/เนื้อที่การทาโดยประมาณ/เทียว (ขึ้นอยู่กับการทำ ความพรุน และชนิดของไม้)

วิธีการใช้งาน

เครื่องมือในการทา	แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น
การผสมก่อนการใช้งาน	ทาเทียวแรกผสมกับน้ำ 20% สำหรับไม้เนื้อแข็ง หรือผสม 10% สำหรับไม้เนื้ออ่อน และไม่ต้องผสมน้ำในเทียวต่อไป

ระบบการทา**การเตรียมพื้นผิว**
ไม้ใหม่

-ขัดพื้นผิวให้เรียบและทำความสะอาด ให้ไม้ปราศจากคราบไข ฝุ่นผง และแห้งสนิท
ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 80 - 100 ตามลายไม้ จนปราศจากเสี้ยนไม้ที่ยกตัวขึ้นมา
และขัดยางไม้ด้วยน้ำมันผสม WT-400 และโป๊วแต่งรูและหัวตะปูดด้วย **วูดเทค วูดฟิลเลอร์**
ทำความสะอาดทิ้งให้แห้งสนิท

ไม้เก่า

-ขัดและลอกสีเดิมออกให้หมด ล้างทำความสะอาดและทิ้งให้แห้งสนิท

ขั้นตอนการทาสี

1. คนสีให้เข้ากันดีก่อนใช้ และคนเป็นครั้งคราวระหว่างทา เพื่อให้เนื้อสีเข้ากันดีสม่ำเสมอ
2. ทดลองทาบนไม้ เพื่อทดสอบสีตามต้องการก่อนลงมือทาจริง
3. ทาสีย้อมไม้ **สีย้อมพื้น วูดเทค อะควา มอก. 1512-2554**
กลับมาหลายที ตามลายไม้ไปและกลับที่ละแผ่นด้วยแปรงขนอ่อน จุ่มสีพอหมาด และไม่ควรถากลับไปเพราะเมื่อสีแห้งจะทำให้สีดูทึบไม่เห็นลายไม้
4. ทิ้งให้แต่ละเทียวแห้งสนิท อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนจะทาหีบในเทียวต่อไป
(อัตราการแห้งจะขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ ความชื้น ความพรุนของไม้และชนิดของไม้)
5. ก่อนทาเทียวถัดไปให้ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180 - 240 ตามลายไม้ จนปราศจากเสี้ยนไม้ที่ยกตัวขึ้นมา เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ
6. ปกติให้ทาภายใน 2 เทียว ส่วนภายนอกให้ทา 3 เทียว เพื่อให้ฟิล์มสีมีประสิทธิภาพสูงสุด
ให้ไม้คายความชื้นออกมาได้ดีที่สุดและได้สีที่สวยงามไม่ทึบ
7. ทา**สีย้อมไม้ วูดเทค อะควา ชนิดใสเงา(AC-301)มอก. 1512-2554** ทาเป็นเทียวสุดท้าย หลังจากทาชนิดที่มีสีไปแล้ว จำนวน 1 - 2 เทียวเพื่อไม่ให้สีไม้เข้มเกินไป

ข้อควรระวัง

1. ไม่ควรทาบนพื้นผิวอยู่กลางแจ้ง หรือพื้นผิวที่มีความร้อนสูง
2. ไม่ควรทาขณะอากาศและพื้นผิวมีความชื้นสูง
3. ไม่ควรรองพื้นด้วย แป้ง แคลล็ค นํ้ามันวานิช หรือสีทารองพื้นใดๆ เพราะจะขวางกั้นการซึมของสีย้อมไม้สู่เนื้อไม้

การเก็บรักษา

:ควรเก็บในที่แห้ง อุณหภูมิปกติ ปิดฝาภาชนะให้สนิท

คำเตือน

1. โปรดเก็บให้ห่างจากมือเด็ก
2. ไม่ใช้งานในสภาพอากาศปิดปกติ
3. ระมัดระวังในการสัมผัส ผลิตภัณฑ์กับผิวหนัง หากสัมผัสโดยตรง ควรล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก

ขนาดบรรจุ

1 แกลลอน /1/4 แกลลอน

มาตรฐานอ้างอิง

มอก. สีย้อมไม้สูตรน้ำ มอก.1512-2554

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนได้มาโดยการทดลอง และประสบการณ์ที่ผ่านมาเนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า